



EVONIK
INDUSTRIES

VÍZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS	PLEXIGLAS® GS 233;222;209;0F00	PLEXIGLAS® XT 20070; 29070	PLEXIGLAS RESIST® 45; 65; 75; 100	Mérték- egység	Vizsgálati mód
Vízfelvétel (24 óra alatt, 23 °C) száraz állapotból; 60×60×2 mm méretű mintadarb	41	38	41; 45; 46; 49	mg	ISO 62 1 metódus
Max. súlynövekedés a merítés alatt	2,1	2,1	2,1	%	ISO 62 1 metódus
Vízgőz áteresztőképesség	2,3×10 ⁻¹⁰	2,3×10 ⁻¹⁰	-	g·cm cm ² ·h·Pa	
N ₂	4,5×10 ⁻¹⁵	4,5×10 ⁻¹⁵	-		
O ₂	2,0×10 ⁻¹⁴	2,0×10 ⁻¹⁴	-		
CO ₂	1,1×10 ⁻¹³	1,1×10 ⁻¹³	-		
levegő	8,3×10 ⁻¹⁵	8,3×10 ⁻¹⁵	-		

Figyelem!

Ez a termékleírás a gyártó Evonik nemzetközi piacra szánt, angol nyelvű prospektusa alapján készült.

Lényeges, hogy a megfelelő termék kiválasztása, és a felhasználás módja minden esetben megfeleljen a nemzetközi és a helyi építészeti előírásoknak. A termékek elérhetőségét és azok egyéni feladatokra való alkalmasságát minden esetben egyeztesse a forgalmazóval.

A fenti információkat és alkalmazás technikai tanácsainkat szóban és írásban, valamint kísérletekkel alátámasztva legjobb tudásunk szerint adjuk. Ezek azonban kötelezettség.